

硬質クロムメッキ付各種シャフト

		標準シャフト	非調質高強度鋼シャフト	高周波焼入シャフト
	材質	S45C R	MICA75	HIMIC
	高周波焼入深さ	—	—	1.0~2.0mm
	表面硬度	HB156~229	HB201~269	HRC52~55
	メッキ厚さ	20μ以上	20μ以上	20μ以上
	メッキ硬度	HV850以上	HV850以上	HV850以上
	抗張力	—	75kgf/mm ² 以上	—
	表面粗度	1.5S以下	1.5S以下	1.5S以下
サイズ	外径許容差(f8)	標準サイズ(直径)	標準サイズ(直径)	標準サイズ(直径)
6を超え10以下	-0.013	8 10	8 10	8 10
	-0.035			
10を超え18以下	-0.016	12 14 15	16	16
	-0.043	16 18	18	18
18を超え30以下	-0.020	20 22 22.4	20 22 22.4	20 22 22.4
	-0.053	25 28 30	25 28 30	25 28 30
30を超え50以下	-0.025	31.5 32 35	31.5 32 35	31.5 32 35
	-0.064	35.5 36 40 45 50	35.5 36 40 45 50	35.5 40 45 50
50を超え80以下	-0.030	55 56 60 63 65	55 56 60 63 65	55 56 60 63 65
	-0.076	67 70 71 75 80	67 70 71 75 80	67 70 71 75 80
80を超え100以下	-0.036	85 90 95 100	85 90 100	85 90 100
	-0.09			
異形ロッド		14 × 16 × 2500		
		18 × 20 × 2500		